

GRANIITBEToon M 500

GRANIITTIBETONI M 500

GRANIITTISORAPERUSTAINEN VALUBETONI

Puristuskestävyysluokka **C45/55** EVS-EN 206-1

Korkealujuuksinen säänkestävä valubetoni.

Soveltuu käytettäväksi suurelle kuormitukselle alttiiksi juotuissa paikoissa.

Rappujen, kamanoiden, betonivöiden, tasoituskerrosten valuun.

Teräsbetonielementtien asennustöihin.

Asennusvirheiden korjauksiin.

Kestäväksi sisä- ja ulkotiloissa.

KOOSTUMUS

- Graniittisoraa (2-6 mm), kvartsihiekkää, portlandsementtiä, notkistimia.

VALMISTELUT

- Tarvittava määrä laastijauhetta kaadetaan sekoitusastiaan tai sekoittimeen.
- Lisätään vettä 10 - 14% laastin painosta (2,5 - 3,5 litraa 25 kg:n säkkiä kohden).
- Sekoitetaan mekaanisesti tai käsin kunnes laasti on kokonaan kostunut.
- Valmis laasti on käytettävä tunnissa.

SÄILYTYS

- Laastijauhesäkit on säilytettävä kuivassa tilassa.
- Laastijauheen säilymisaika on yksi vuosi.