

HELE KROHVISEGU

VAALEA RAPPAUSLAASTI

MONIKÄYTTÖINEN HIENORAKEINEN

KOOSTUMUS: kvartsihiekkää (raekoko enintään 1 mm), vaalea sementtiä, notkistimia

KÄYTTÖ

- Rappaukseen sekä sisä- että ulkotiloissa
- Levitetään käsin tai rappausruiskulla.

VALMISTELUT

- Kaada sekoitusastiaan puhdasta haaleaa vettä 22-24 % l. 5,5-6 litraa 25 kg säkillistä kohtaan
- Lisää laastijauhe ja sekoita koneella tai käsin, kunnes laasti on kokonaan kostunut.
- Seisota laastia vähän aikaa ja sekoita vielä kerran.
- Valmis laasti on käyttökelpoista 6 tuntia.
- Laasti on sekoitettava vielä kerran ennen rappauksen aloittamista.

RAPPAUS

- Huokoisia ja kuivia pintoja on ennen rappautta esikostutettava.
- Laasti levitetään muurauslastalla tai rappausruiskulla.
- Seinään levitetyn laastin annetaan kuivua vähän aikaa ja sen jälkeen siloitetaan korkki-, puu tai muulla hiertimellä.
- Yhden rappauskerroksen paksuus on kokonaisrappauksessa 4-12 mm, osittaisrappauksessa enintään 30 mm.

KOVETTUMINEN

- Rappauksen kovetumisaika riippuu laastikerroksen paksuudesta, ympäristön lämpötilasta ja kosteuspitoisuudesta.
- Toisen rappauskerroksen voi levittää vain täydellisesti kuivuneeseen rappaukseen.
- Erittäin kuivissa olosuhteissa suositellaan rapatun seinän kostuttamista.
- Kovettuneet rapatut pinnat voi silottaa ja maalata.

MENEKKI

- 1 m² rappaukseen 5 mm kerrospaksuudellakuluu kulub 6-7 kg laastijauhetta.
- RAJOITUKSET - VAROITUKSET
- Laastia käytettäessä on lämpötilan oltava
- yli +1 °C.
- Rappauslaasti ei sovellu käytettäväksi rasvan tai öljyn saastuttamilla pinnoilla tai kosteutta kestävämmillä pohjatasoiteilla.
- Tuote sisältää sementtiä. Kosketus veteen aiheuttaa emäksisen reaktion. Nahka saattaa ärsyntyä. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä. Tarkempia tietoja tuotteen turvallisuuskartassa.

SÄILYTYS

- Alkuperäisessä pakkauksessa ja kuivissa olosuhteissa säilyy enintään vuoden